

KRONOSTEP WIDE

Klasyfikacja intensywności użytkowania zgodnie z normą EN 13329

Klasa 23/32 - AC5

Do użytku mieszkalnego



Do użytku publicznego



Jakość produktu		
Format	grubość (d)	8,00 ± 0,50 mm dmax - dmin ≤ 0,50 mm
	długość	1285 ± 0,50 mm dmax - dmin ≤ 0,50 mm
	szerokość (b)	242,0 ± 0,10 mm bmax - bmin ≤ 0,20 mm
Struktura		RG, NL, RF, GT
Ilość paneli w opakowaniu		8
Ilość opakowań na palecie		39
Wymiary		
Prostokątność	EN 13329	≤ 0,20 mm
Prostoliniowość	EN 13329	≤ 0,30 mm/m
Szczeliny między panelami	EN 13329	średnia: ≤ 0,15 mm max: ≤ 0,20 mm
Różnica wysokości	EN 13329	średnia: ≤ 0,10 mm max: ≤ 0,15 mm
Badania odporności powierzchni		
Test uderzenia	mała kula	EN 13329 ≥ 70 mm
	duża kula	EN 13329 ≥ 750 mm
Odporność na zaplamienie	grupa 1 i 2	EN 13329 stopień 5
	grupa 3	EN 13329 ≥ stopień 4
Spęcznie po 24h		EN 13329 ≤ 15 %
Przyczepność		EN 13329 ≥ 1,25 N/mm ²
Klasa ścieralności		EN 13329 AC5 (≥ 6000)
Działanie na środowisko		
Emisja formaldehydu		EN 717-1 klasa E1
Zawartość pięciochlorofenolu		CEN/TR 14823 PCP < 5 ppm
Właściwości fizyczne		
Klasa trudnopalności		EN 13501-1 C _{fl} - s1
Antypoślizgowość		EN 13893 klasa DS.

Sporządził: A. Toczek

Strzelce Opolskie, 12.08.2024